ケミテクト天板／指紋レスメラミン天板　耐薬品性表

◎ 表面に異常がないもの　　○ 僅かに跡が残っているもの

● 浸食はないが色調や艶が変化したもの　　△ 浸食したもの　　× 著しく浸食したもの

薬品の種類	ケミテクト天板	指紋レスメラミン天板	樹脂エッジ(共通)
97%硫酸	◎	△	×
50%硫酸	◎	○	●
35%塩酸	◎	△	○
20%塩酸	◎	△	○
60%硝酸	◎	×	●
5 %硝酸	◎	●	○
飽和マンガン酸カリウム	○	●	△
50%リン酸	◎	○	○
60%酢酸	◎	◎	●
30%クエン酸	◎	◎	◎
30%苛性ソーダ	◎	◎	○
28%アンモニア水	◎	◎	○
エチルアルコール	◎	◎	●
アセトン	◎	◎	●
ベンゼン	◎	◎	●

・試験方法…薬品0.2mlを試験板上に滴下し、時計皿で覆い室温で24時間放置した後、水で洗い落として試験板の変化を肉眼で観察します。

・ケミテクト天板対象品…実験用ラボテーブル/実験用ラボテーブル昇降タイプ/天板付きラボワゴン

・指紋レスメラミン天板対象品…実験用ラボテーブル